CHRYSO®Plast 600

PLASTIFICANTE

CHRYSO SAINT-GOBAIN

CE

Características

Aspecto: Liquido Marron
Densidad: 1,1800 ± 0,02
pH: 5,0000 ± 1,50

Presentación

- Granel
- » IBC 1000 litros.
- » Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses

Almacenamiento

Almacenar protegido del hielo, a una temperatura superior a 0° C. En caso de helarse, el producto conserva sus propiedades siempre que después de deshelarse se homogeneice adecuadamente por agitación suave. Evitar, asimismo, la exposición prolongada del producto a altas temperaturas.

Manipulación: Consultar ficha de seguridad.

Normativa: EN934-2:2009+A1:2012

Aviso Legal

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas.

La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor correspondiente a la mercancía suministrada cuando se demuestre de forma objetiva un defecto de fabricación

Descripción

en los áridos.

CHRYSO®Plast 600 es un plastificante reductor de agua a base de compuestos hidrocarboxílicos modificados para conseguir las mejores resistencias y prestaciones de trabajabilidad. Su formación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductora de agua. Este producto tiene un fuerte poder reductor de agua, permitiendo fabricar hormigones con relaciones agua/cemento muy bajas. Por su gran robustez, no es tan sensible a las variaciones en finos y contenido de agua o humedad

Campos de Aplicación

CHRYSO®Plast 600 se utiliza con todo tipo de cementos excepto blancos y aluminosos para cualquier clase de hormigón, bien manteniendo la consistencia, para conseguir un aumento de resistencias, mejor trabajabilidad y compacidad del hormigón, o manteniendo la relación agua/ cemento, para aumentar la consistencia y cohesión.

Modo de empleo

La dosificación normal puede oscilar entre 0,3% y 1,5 % del peso del cemento, en función de los efectos deseados. La dosificación óptima debe determinarse con la realización de ensayos previos.



